

A BUSINESS DEGREE WITH
N HIGHER EDUCATION
/ EVENT MANAGEMENT /
IG / TOURISM

for March 2017
degrees

lounge bar
next stop platform
bars & dining

0:01	Armenia / Amsterdam	15	0:00:00
0:02	Armenia / Amsterdam	15	0:00:00
0:03	Armenia / Amsterdam	15	0:00:00
0:04	Armenia / Amsterdam	15	0:00:00
0:05	Armenia / Amsterdam	15	0:00:00
0:06	Armenia / Amsterdam	15	0:00:00
0:07	Armenia / Amsterdam	15	0:00:00
0:08	Armenia / Amsterdam	15	0:00:00
0:09	Armenia / Amsterdam	15	0:00:00
0:10	Armenia / Amsterdam	15	0:00:00

18:24:11

SELCAM MEDIA
GUIDE Vol.12
Feature&Applications





製品名

フェイクレザー ピュアホワイト

製品規格

品 名: フェイクレザー ピュアホワイト

品 番: SL-777

厚 み: 1.0mmt (580g/m²)

表 面: マット


サイズ: 1250x30m乱


インク: 溶剤 UV



主な特長 製品コンセプト

- ・白度の高いラテックス用PVCレザーメディア
- ・縫製次第で様々なレザー調のアクセサリなどに使用可能。
- ・インテリア素材としても使用可能。
- ・クッションやソファ等に使用可能。





【製品特性】

品名	フェイクレザーピュアホワイト
品番	SL-777
タイプ	合皮
対応インク	UV・Latex
特徴	白度の高いラテックス用PVCレザー。 従来品より白度を上げ、色の沈みを抑えた仕上がりの合皮。
用途	インテリア等
規格	1250×30M乱 1.0mmt 580/㎡

【商品物性判定データ】

試験項目	単位	方向	測定値	試験規格
試験強度	N/3cm	タテ	236	JIS K-6772
		ヨコ	152	
伸び率	%	タテ	58	JIS K-6772
		ヨコ	208	
引裂強度	N	タテ	50	JIS K-6772
		ヨコ	33	
剥離強度	N/3cm	タテ	23	JIS K-6772
		タテ	24	
摩擦色落ち	級	乾布	4-5	JIS K-6772
		湿布	4-5	
耐寒試験	異常性		異常なし	JIS K-6772
耐久性	異常性		—	ジャングル 10WK (ウレタン系のみ)

【摩擦堅牢度】

(級)

剥離強度	乾燥	湿潤	
		水	汗
摩擦色落ち	3-4	4-5	4-5
	3-4	4-5	4-5
耐寒試験	2-3	4-5	5
耐寒試験	4	2-3	3-4

※試験方法 JIS L 0849:2004, JIS K 6772:1994 7.7 II形(学振形)

※本試験結果は、試験サンプルに対する数値であり、荷口を代表する物ではございません。

【ご注意】

- ・本資料に記載されている数値等は、製造元の試験結果によるものであり、保証するものではありません。実際の仕様に適合した事前の検証をお願いします。
- ・ご購入後は一年以内に使用してください。
- ・インクとの相性については各プリンターメーカー、もしくはインクメーカーへお問い合わせください。
- ・同一面等で使用される場合は同ロットをご使用ください。
- ・特殊な用途にご使用の場合は予めご相談ください。

【保管方法】

- ・保管時は、高温・低温・多湿を避け、必ず袋に入れて宙づりにし、直射日光の当たらない様に保管してください。
- ・至近距離からの蛍光灯照射などは避けてください。
- ・推奨環境：温度 10℃～30℃、湿度 70%RH 以下
- ・低温・高温条件下では、材料の特性として、収縮しやすくなります。
- ・水分、薬品などがつかないようにし、衝撃は避けてください。

フェイクレザーピュアホワイト

【出力・加工について】

- ・メディアの方面に直接手で触れないようにしてください。皮脂、油分、汚れ、傷などがプリント品質不良の原因となる場合があります。
- ・開封後はなるべく早めにご使用ください。
- ・使用されるプリンタの種類やプリント条件により出力品質に差が出る場合があります。事前に確認することをお勧めいたします。

【施工の注意】


- ・ソファーなどに施工する場合は、無理に引っ張ってタッカー留めなどを行うとタッカー部分から裂ける場合がございます。
- ・ソファーなどに使用する際は、色落ちの可能性がございますので、合皮の上に色落ち防止のコーティング等をご使用ください。
- ・洗濯により、インクが落ちる場合がありますので、洗濯は避けてください。

【その他】

- ・縫製には厚手の生地を縫製できるミシンをご使用ください。
- ・表面が劣化すると、PVC層が崩れてくる恐れがございます。その際は、使用を直ちにやめ、破棄いただきますようお願いいたします。
- ・破棄の方法は各自自治体のルールに従い、破棄をお願いいたします。

※その他、ご質問等は各営業までお問い合わせください。

フェイクレザーピュアホワイト





施工事例

Applications

施工事例

【主な用途】

- ・ソファ・クッション・バック
- ・財布・アクセサリーetc.




※写真はイメージです。色落ち防止の為、コーティング剤の使用を推奨いたします。

お手入れ方法

【粘着力が低下した場合】

- ・印刷するインクとの相性の問題で、表面を強くこするとインクが落ちる事がございます。
- ・お手入れは柔らかい布などに水を含ませ、絞って優しくなでるように拭いてください。





ありがとうございます

セルカム株式会社
TEL 06-6942-4336
<https://selcam.co.jp/>

SELCAM